

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МСИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОПАНТОВ МСИ 265-Проп

1 Общая информация:

Участнику раунда МСИ предоставляются следующие материалы и документы:

- инструкция для участника раунда
- один или несколько экземпляров образца для контроля (в зависимости от условий договора с провайдером)

По результатам проведения раунда схемы МСИ участникам предоставляются:

- свидетельство об участии в соответствующем раунде схемы проведения МСИ
- заключение о качестве результатов измерений, полученных участником
- отчет по результатам раунда схемы МСИ

МСИ проводятся на добровольной основе по договору об оказании услуг.

2 Степень конфиденциальности результатов:

Свидетельство об участии в МСИ и заключение о качестве результатов измерений высылается почтой непосредственно участникам.

Отчет о проведении раунда схемы МСИ размещается провайдером на своем сайте по адресу www.unim.ru и высылается по электронной почте непосредственно участникам.

Информация о факте участия в МСИ аккредитованных лиц представляется в Федеральную службу по аккредитации, в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №329 от 30.05.2014.

3 Предполагаемые участники МСИ:

Испытательные лаборатории, выполняющих определение пропантов, которые используются в нефтедобывающей промышленности

4 Образец для контроля

Образцом для проведения МСИ является гранулированный порошок черного цвета, в количестве 2 шт.

Испытания проводятся по методикам ГОСТ Р 51761-2013, ГОСТ Р 54571-2011.

5 Определяемые показатели:

Определяемые характеристики	Диапазоны ориентировочных значений
Насыпная плотность, г/см ³	Не более 1,9
Гранулометрический состав, % , - массовая доля гранул на сите номер 25 - массовая доля гранул на сите номер 30 - массовая доля гранул на сите номер 35	10-30 40-60 10-30
Массовая доля гранул основной фракции, %	90-99
Сопротивление раздавливанию при давлении 68,9 МПа, %	Не более 10,0
Сферичность	0,3-0,9
Округлость	0,1-0,9

6 Рассылка образцов

Алгоритм предоставления образцов параллельная рассылка.

Доставка участникам образцов для контроля и сопроводительной документации осуществляется почтой России или транспортной компанией в соответствии с условиями заключаемого договора.

7 Оценка результатов

Качество результатов измерений, полученных участниками МСИ, оценивают в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 и ГОСТ Р ИСО 13528–2010 по числу Z-индекс.